

PŘÍLOHA TP PRO POSUZOVÁNÍ JAKOSTI

1. ROZMĚRY

Rozměry včetně tolerancí vychází z ČSN 746401 a řídí se schválenými technickými podmínkami TP 6-0.1

Šířka ostění.....	do 200 mm	± 1 mm
	nad 200 mm	± 2 mm
Délka dílců.....	do 1000 mm	± 1 mm
	nad 1000 mm	± 2 mm
Poloha zádlabů a vrtání.....		± 1 mm
Odchylka úkosů 45°.....		± 1°


2. KOMPLETNOST

Seznam všech dílů příslušných k danému výrobku je uveden v technických podmínkách a je rovněž uveden na příbalovém letáku, který je součástí každého balení výrobku

3. POSOUZENÍ KVALITY POVRCHU

Posuzují se povrchové vady při běžném osvětlení pozorováním okem bez optických pomůcek z kolmé vzdálenosti 160 cm od kontrolované plochy.

- a. FOLIE, LAMINÁT – Na pohledových plochách se nesmí objevit místa bez dekorační povrchové folie nebo laminátu. Povrchová vrstva musí být v celé ploše soudržná s nosným materiálem. Na pohledových plochách se nesmí objevit vrypy obnažující podkladový materiál.
Povolené vady – vrypy, rýhy a mikrotrhliny kratší než 25 mm, ne hlubší než tloušťka dekorační vrstvy, v počtu do 6-ti poškození na každém dílci o délce 2m. Nevýrazné prokreslení struktury nosného materiálu.
- b. LAKOVANÝ POVRCH – Odstín RAL - Na pohledových plochách v celé délce dílce se nesmí objevit místa bez povrchové úpravy. Povrchová úprava musí být souvislá, v celé ploše vázaná na podkladový materiál. Výkyvy odstínu na dílci, nebo souvisejících dílcích by neměly přesáhnout nejbližší sousední odstín stupnice RAL. Stálobarevnost povrchové úpravy je závislá na délce a intenzitě osvětlení slunečním zářením.
Na pohledových plochách v celé délce dílce se nesmí objevit místa s odlupujícími se bublinkami a puchýři. Rýhy, vrypy a mikrotrhliny v jiném barevném odstínu než je povolený rozptyl.
Povolené vady – Žilkování povrchu vzniklé síťováním laku do rozměru menšího než 10 mm. Neodlupující se bublinky, nebo propadliny vrchního laku, nemějí odstín do velikosti nepřesahující 0,2 cm² v počtu do 6-ti kusů na dílci o délce 2 m. Vrypy, rýhy a mikrotrhliny kratší než 25 mm, ne hlubší než tloušťka povrchové vrstvy laku, v počtu do 6-ti poškození na každém dílci o délce 2m.



- c. DÝHA PŘÍRODNÍ LAKOVANÁ - Na pohledových plochách v celé délce dílce se nesmí objevit místa bez povrchové úpravy. Povrchová úprava musí být souvislá, v celé ploše vázaná na podkladový materiál. Na pohledových plochách v celé délce dílce se nesmí objevit místa s odlupujícími se bublinkami a puchýři. Rýhy, vrypy a mikrotrhliny, které nesouvisí se strukturou použitého materiálu dýhy, sesazenky v jiném barevném odstínu než je povolený rozptyl.

Povolené vady – Žilkování povrchu vzniklé síťováním laku do rozměru menšího než 10 mm. Neodlupující se bublinky, nebo propadliny vrchního laku, neměnicí odstín, do velikosti nepřesahující 0,2 cm² v počtu do 6-ti kusů na dílci o délce 2 m. Vrypy, rýhy a mikrotrhliny kratší než 25 mm, nehlubší než tloušťka povrchové vrstvy laku, v počtu do 6-ti poškození na každém dílci o délce 2m. Výkyvy odstínu vycházející z různosti přírodního materiálu (dýhy) jsou povoleny v celém rozsahu přirozeného probarvení dřeviny. Otevřené póry na ploše laku způsobené přirozenou pórovitostí dřeviny dýhy. Závislost změny odstínu na době osvitů je odvozena od použité dýhy.

- d. SPOJE DÝHY – Obložka bez příčného nastavování do délky 2,07 m podélné sesazování dýhy na výrobku dle obecných zvyklostí v oboru.
Povolené vady – Sesazení dýhy je patrné kresbou dřeviny. Tupý spoj dýhy je patrný.

- e. BAREVNOST – Opakovaná barevnost a kresba je dána rozptylem barevnosti jednotlivých dřevin v kategorii střední kvality krájené dýhy.

4. PROVEDENÍ ŘEZŮ, DLABŮ A VRTÁNÍ

Základy musí být zhotoveny s přiměřeným přídavkem podle tvaru zapuštěného kování, které nesmí přecházet přes líc dekorační vrstvy. Hrany musí být bez přesahujících nezabroušených otřepů.

5. MONTÁŽ A ÚDRŽBA

- Montáž musí být provedena dle platného návodu
- Tmelení styku obložky s ostěním v tónu odstínu zárubně
- Určeny k osazení do interiérů s relativní vlhkostí do 50% neoddělující prostory s teplotním rozhraním vyšším než 10°C
- Maximální vlhkost zdiva, omítek a podlah smí být 16%
- Při údržbě se nesmí používat prostředky obsahující: chlór, rozpouštědla, alkohol a abrazivní pasty

6. SKLADOVÁNÍ – Skladovat na paletách, ve vodorovné poloze

- V prostorách s relativní vlhkostí do 55%
- Dýhované a lakované zárubně skladovat mimo přímé slunce
- Zárubně mohou být loženy max v 10 vrstvách